

## Kuličky technické skleněné

- průměr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm
- povolená tolerance:  $\pm 0,2$  až  $0,5$  mm
- **informace k dodávce:** kuličky se dodávají v balení po 1 kg



### Chemické složení skla

<b>SiO<sub>2</sub></b>	61 - 67 %	<b>CaO</b>	5 - 10 %	<b>Na<sub>2</sub>O</b>	10 - 18 %
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	3 - 8 %	<b>MgO</b>	0,5 - 3 %	<b>B<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	1 - 5 %

### Fyzikální a chemické vlastnosti

Specifická hmotnost	2 500±40 kg/m <sup>3</sup>
Tepelná roztažnost	$(9,2\pm 0,4) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Tvrdost	6 Mohs
Hydrolytická třída	HGB 3
Odolnost proti kyselinám (DIN 12116)	III.
Odolnost proti alkáliím (ČSN ISO 695)	A1

Obj. číslo	Průměr [mm]	Povolená tolerance [mm]	Pevnost v tlaku [N]	Dostupnost	Cena / kg
632 645 102 000	2,0	$\pm 0,2$	900	3-4 týdny	229 Kč
632 645 103 000	3,0	$\pm 0,2$	1600	Skladem, do 1 týdne	229 Kč
632 645 104 000	4,0	$\pm 0,3$	2300	3-4 týdny	241 Kč
632 645 105 000	5,0	$\pm 0,3$	2600	Skladem, do 1 týdne	241 Kč
632 645 106 000	6,0	$\pm 0,3$	3600	Skladem, do 1 týdne	257 Kč
632 645 107 000	7,0	$\pm 0,3$	3800	Skladem, do 1 týdne	257 Kč
632 645 108 000	8,0	$\pm 0,4$	5200	1-2 týdny	257 Kč
632 645 109 000	9,0	$\pm 0,4$	5700	Skladem, do 1 týdne	257 Kč
632 645 110 000	10,0	$\pm 0,5$	6200	Skladem, do 1 týdne	257 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*